

STANDARDPROGRAMM 2PURB100/FPS

TRANSPORTBAND TPU Weiss

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

- 2** 2 lagiges Polyestergewebe
- PUR** Thermoplastisches Polyurethan
- B** Farbe : Weiss
- 100** Deckschicht Stärke 1,00 mm
- FPS** Positive Reliefstruktur "reiskornprofil" HR mit versiegelten Bandkanten, quersteif

TECHNISCHE DATEN

- Deckschicht:** Matt, glatt Härte: 85 Sh.A
- Gesamtstärke:** 3,40 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
- Gewicht pro m²:** 4 000 g $\pm 10\%$
- Reibwert auf Stahltisch:** 0,50 $\pm 20\%$
- Maximale Produktionsbreite** 1 500 mm
- Temperaturbereich:**
 - * Produkttemperatur: -40°C bis +90°C
 - * Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Abtragung:** Tischabtragung, rollen, PEHD...

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

- ZerreiBfestigkeit:** 180 N/mm
- Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):** 13 N/mm
- Maximal zulässige Zugkraft:** 20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)


Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.


*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*

ENDLOSVERBINDUNG

- Presstemperatur oben: 165°C $\pm 10^\circ$ C
- Presstemperatur unten: 160°C $\pm 10^\circ$ C
- Zeit: 2 mn ± 1 mn
- Druck: 2,0 bar $\pm 0,5$ bar
- Materialzusätze: keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

 DS
Z-Verbindung

Mechanischer Verbinder: Sécura 02 - Sécurinox 2 - Airport - Gémini

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

 E.mail: info@reveyron.fr