

SPEZIALANFERTIGUNG 2PURN100/ILHR-225

TRANSPORTBAND TPU Schwarz

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergewebe
PUR	Thermoplastisches Polyurethan
N	Farbe : schwarz
100	Deckschicht Stärke 1,00 mm
I	Transparente HR
L	Gewebe 115 N/mm, quersteif
HR	Positive Reliefstruktur "reiskornprofil" HR


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Matt, glatt Härte: 93 Sh.A
Gesamtstärke:	3,40 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	4 000 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,50 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2 250 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung, rollen, PEHD...

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit:	180 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	13 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*



Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	170°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	160°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	2 mn ± 1 mn
Druck:	3,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Airport - Gemini - Minibelt - SL Secura-R4

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" Wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr