TECHNISCHES DATENBLATT



Datum: 03/03/2016

SPEZIALANFERTIGUNG 2PURV50/LW-2400

TRANSPORTBAND TPU GRÜN

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

2 lagiges Polyestergewebe PUR Thermoplastisches Polyurethan

Farbe: Grün RAL 5020 50 Deckschicht Stärke 0.50 mm Gewebe 115 N/mm, quersteif W Imprägnierte Laufseite

TECHNISCHE DATEN

Deckschicht: Glatt. Matt Härte: 93 Sh.A

2,50 mm ± 0,1 mm pro Lage Gesamtstärke:

2 950 g ± 10% Gewicht pro m2: 0,20 ± 20% Reibwert auf Stahltisch:

Maximale Produktionsbreite 2 400 mm

Temperaturbereich:

-40°C bis +90°C * Produkttemperatur: -25°C bis +60°C * Umgebungstemperatur:

Abtragung: Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

Zerreisfestigkeit: 180 N/mm Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen): 13 N/mm Maximal zulässige Zugkraft: 20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

> Umlenkung: Ø 80 mm mindestens Gegenlenkung: Ø 100 mm mindestens

von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössem

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössem

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

ENDLOSVERBINDUNG

160°C ± 10°C Presstemperatur oben: 155°C ± 10°C Presstemperatur unten: Zeit: $2 \, \text{mn} \pm 1 \, mn$ Druck: 2,0 bar \pm 0,5 bar

Materialzusätze: keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS Z-Verbindung



PF Stufenverbindung



DS/DEC Z-Stufenverbindung



Miniblet - SL01 - AZ5 -Mechanischer Verbinder:

Securi-P2

Ausrüstung mit

Profilen: Unter bestimmten Bedingungen, kar

das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden: Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind. REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France E.mail: info@reveyron.fr Fax: +33 (0)4 78 91 05 09 www.reveyron.com