

STANDARDPROGRAMM 2PURX25/fIHR

TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

| | |
|------------|---|
| 2 | 2 lagiges Polyestergewebe |
| PUR | Thermoplastisches Polyurethan |
| X | Farbe : Blau RAL 5015 |
| 25 | Deckschicht Stärke 0,25 mm |
| fl | Gewebe 90 N/mm,flexible |
| HR | Positive Reliefstruktur "reiskornprofil" HR |


TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Deckschicht: | Matt, Härte: 92 Sh.A |
| Gesamtstärke: | 1,80 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage |
| Gewicht pro m²: | 1 950 g $\pm 10\%$ |
| Reibwert auf Stahltisch: | 0,50 $\pm 20\%$ |
| Maximale Produktionsbreite | 2 000 mm |
| Temperaturbereich: | |
| * Produkttemperatur: | -40°C bis +90°C |
| * Umgebungstemperatur: | -25°C bis +60°C |
| Abtragung: | Tischabtragung, rollen |

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

| | |
|---|----------|
| ZerreiBfestigkeit: | 200 N/mm |
| Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen): | 10 N/mm |
| Maximal zulässige Zugkraft: | 18 N/mm |

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)



Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


ENDLOSVERBINDUNG

| | |
|------------------------|------------------------|
| Presstemperatur oben: | 155°C $\pm 10^\circ$ C |
| Presstemperatur unten: | 155°C $\pm 10^\circ$ C |
| Zeit: | 2 mn ± 1 mn |
| Druck: | 2,0 bar $\pm 0,5$ bar |
| Materialzusätze: | keine |


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL01 - Sécura 01 - Sécurinox 1

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr