

STANDARDPROGRAMM 2TV70/LD

TRANSPORTBAND PVC Grün

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergewebe
T	PVC
V	Farbe : Grün RAL 5020
70	Deckschicht Stärke 0,50 mm
L	Gewebe 125 N/mm, quersteif
D	Karoprofil


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Gäzend, Härte: 80 Sh.A
Gesamtstärke:	2,70 mm \pm 0,1 mm pro Lage
Gewicht pro m²:	2 800 g \pm 10%
Reibwert auf Stahltisch:	0,30 \pm 20%
Maximale Produktionsbreite	3 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-5°C bis +80°C
* Umgebungstemperatur:	0°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung, rollen

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit:	200 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	12 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*



Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern

ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	190°C \pm 10°C
Presstemperatur unten:	190°C \pm 10°C
Zeit:	7 mn \pm 1 mn
Druck:	2,5 bar \pm 0,5 bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Airport / Miniblet / SL02 / Secura-R4 / AZ7

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr