

SPEZIALANFERTIGUNG 3PURX0I/LCW

TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

3	3 lagiges Polyestergewebe
PUR	Thermoplastisches Polyurethan
X	Farbe : Blau RAL 5015
0	Imprägniertes Gewebe, keine Deckschicht
I	Transparente Zwischenlage
LC	Gewebe 115 N/mm, quersteif, antistatisch
W	Imprägnierte Laufseite

TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	
Gesamtstärke:	2,80 mm \pm 0,1 mm pro Lage
Gewicht pro m²:	3 150 g \pm 10%
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 \pm 20%
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

ZerreiBfestigkeit:	200 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	13 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	25 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)



Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	150°C \pm 10°C
Presstemperatur unten:	150°C \pm 10°C
Zeit:	1 mn \pm 1 mn
Druck:	2,0 bar \pm 0,5 bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder:

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit Keilleisten angefertigt werden

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr