

STANDARDPROGRAMM 1PURX25MAT/CW

TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

- 1** 1 lagiges Polyestergewebe
- PUR** Thermoplastisches Polyurethan
- X** Farbe : Blau RAL 5015
- 25** Deckschicht Stärke 0,25 mm
- MAT** Deckschicht Matt
- C** Gewebe 80 N/mm, quersteif, antistatisch
- W** Imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Matt, Härte: 85 Sh.A
Gesamtstärke:	0,70 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	760 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

ZerreiBfestigkeit:	60 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	5 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	8 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)



Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*

ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	160°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	145°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	1 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS
Z-Verbindung



Mechanischer Verbinder: Nicht zu empfehlen

Ausrüstung mit Profilen: Nicht zu empfehlen

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr