

## SPEZIALANFERTIGUNG 1PURX25MAT/FW

## TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

### BANDAUFBAU

- 1** 1 lagige Polyestergewebe
- PUR** Thermoplastisches Polyurethan
- X** Farbe : Blau RAL 5015
- 25** Deckschicht Stärke 0,25 mm
- MAT** Deckschicht Matt
- F** Gewebe 125 N/mm, flexible
- W** Imprägnierte Laufseite


### TECHNISCHE DATEN

<b>Deckschicht:</b>	Matt, Härte: 85 Sh.A	
<b>Gesamtstärke:</b>	0,90 mm	$\pm 0,1$ mm pro Lage
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup>:</b>	950 g	$\pm 10\%$
<b>Reibwert auf Stahltisch:</b>	0,20	$\pm 20\%$
<b>Maximale Produktionsbreite</b>	2 000 mm	
<b>Temperaturbereich:</b>		
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C	
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C	
<b>Abtragung:</b>	Tischabtragung	

### ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

<b>Zerreißeigenschaft:</b>	110 N/mm
<b>Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):</b>	5 N/mm
<b>Maximal zulässige Zugkraft:</b>	10 N/mm

**Mindesttrommeldurchmesser:** (Angaben bei 20°C)



Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrößern  
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrößern


### ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	150°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	140°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	1 mn $\pm 1$ mn
Druck:	1,5 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

### Verbindungsmöglichkeiten:

DS  
Z-Verbindung



**Mechanischer Verbinder:** Nicht zu empfehlen

**Ausrüstung mit Profilen:** Nicht zu empfehlen

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.  
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

**reveyron S.A.**

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

[www.reveyron.com](http://www.reveyron.com)

E.mail: [info@reveyron.fr](mailto:info@reveyron.fr)