

STANDARDPROGRAMM 1TV50/ED

TRANSPORTBAND PVC Grün

BANDAUFBAU

1	1 lagiges Polyestergewebe
T	PVC
V	Farbe : Grün RAL 5020
50	Deckschicht Stärke 0,50 mm
E	Gewebe 80 N/mm, quersteif
D	Karoprofil


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Glänzend, Härte: 78 Sh.A
Gesamtstärke:	1,90 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	2 000 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0,60 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2 000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-5°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	0°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit:	70 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	4 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	7 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*



Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -5°C: Wert um 100% vergrössern*

ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	180°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	180°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	2 mn ± 1 mn
Druck:	2,5 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS
Z-Verbindung



Mechanischer Verbinder: SL01

Ausrüstung mit Profilen: Nicht zu empfehlen

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr