

## STANDARDPROGRAMM 2PURB40/FPS

## TRANSPORTBAND TPU Weiss

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

### BANDAUFBAU

- 2** 2 lagiges Polyestergewebe
- PUR** Thermoplastisches Polyurethan
- B** Farbe : Weiss
- 40** Deckschicht Stärke 0,40 mm
- FPS** Positive Reliefstruktur "reiskornprofil" HR mit versiegelten Bandkanten, quersteif

### TECHNISCHE DATEN

- Deckschicht:** Matt, glatt Härte: 85 Sh.A
- Gesamtstärke:** 2,30 mm  $\pm 0,1$  mm pro Lage
- Gewicht pro m<sup>2</sup>:** 2 600 g  $\pm 10\%$
- Reibwert auf Stahltisch:** 0,50  $\pm 20\%$
- Maximale Produktionsbreite** 1 500 mm
- Temperaturbereich:**
  - \* Produkttemperatur: -40°C bis +90°C
  - \* Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Abtragung:** Tischabtragung, rollen, PEHD...

### ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

- Zerreihsfestigkeit:** 200 N/mm
- Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):** 14 N/mm
- Maximal zulässige Zugkraft:** 20 N/mm

**Mindesttrommeldurchmesser:** (Angaben bei 20°C)


*Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.*


*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern  
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*

### ENDLOSVERBINDUNG

- Presstemperatur oben: 160°C  $\pm 10^\circ$ C
- Presstemperatur unten: 160°C  $\pm 10^\circ$ C
- Zeit: 2 mn  $\pm 1$  mn
- Druck: 1,0 bar  $\pm 0,5$  bar
- Materialzusätze: keine

*Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.*

### Verbindungsmöglichkeiten:

 DS  
Z-Verbindung

**Mechanischer Verbinder:** SL02 - Sécura 01 - Sécurinox 1 - Minibelt - Sécuri G2

### Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.  
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

**reveyron S.A.**

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

[www.reveyron.com](http://www.reveyron.com)

 E.mail: [info@reveyron.fr](mailto:info@reveyron.fr)