# TECHNISCHES DATENBLATT



Datum: 13/07/2010

STANDARDPROGRAMM 2PURB60/LCW

## TRANSPORTBAND TPU Weiss

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

#### **BANDAUFBAU**

2 2 lagiges PolyestergewebePUR Thermoplastisches Polyurethan

B Farbe : Weiss

60 Deckschicht Stärke 0,60 mm

LC Gewebe 115 N/mm, quersteif, antistatisch

W Imprägnierte Laufseite

### **TECHNISCHE DATEN**

Deckschicht: Gläzend, Härte: 85 Sh.A

Gesamtstärke: 2,30 mm ± 0,1 mm pro Lage

Gewicht pro m<sup>2</sup>:  $2700 \text{ g} \pm 10\%$ Reibwert auf Stahltisch:  $0,20 \pm 20\%$ 

Maximale Produktionsbreite 2 000 mm

Temperaturbereich:

\* Produkttemperatur: -40°C bis +90°C \* Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C

Abtragung: Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER

Abweichungen: +20% -10%

Zerreisfestigkeit: 180 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen): 13 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft: 20 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

Umlenkung: Ø 60 mm mindestens

Gegenlenkung: Ø 100 mm mindestens

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

Betriebsbedingungen: bei 0℃ bis +8℃: Wert um 50% vergrössem

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

von 0℃ bis -25℃: Wert um 100% vergrössem

#### **ENDLOSVERBINDUNG**

Presstemperatur oben:  $150^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ Presstemperatur unten:  $150^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ Zeit:  $2 \text{ mn} \pm 1 \text{ mn}$ Druck:  $2,0 \text{ bar} \pm 0,5 \text{ bar}$ 

Materialzusätze: keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

## Verbindungsmöglichkeiten:

DS Z-Verbindung



PE Stufen verbindung



DS/DEC Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL01 - Sécura 01 - Sécurinox 1 -

Minibelt - Sécuri G2

Ausrüstung mit

**Profilen:** Unter bestimmten Bedingungen, kann

das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind. REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09 www.reveyron.com E.mail: info@reveyron.fr