

SPEZIALANFERTIGUNG 2PURXD/EHR

TRANSPORTBAND TPU Blau

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

2	2 lagiges Polyestergewebe
PUR	Thermoplastisches Polyurethan
X	Farbe : Blaues
D	Karoprofil auf Tragseite
E	Gewebe 80 N/mm, quersteif
HR	Positive Reliefstruktur "reiskornprofil" HR


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Karoprofil Härte: 92 Sh.A
Gesamtstärke:	2.20 mm $\pm 0,1$ mm pro Lage
Gewicht pro m²:	2,100 g $\pm 10\%$
Reibwert auf Stahltisch:	0.50 $\pm 20\%$
Maximale Produktionsbreite	2,000 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung, rollen

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER

Abweichungen: +20% -10%

Zerreissfestigkeit:	120 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	11 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	15 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.




Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern

ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	165°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Presstemperatur unten:	160°C $\pm 10^\circ\text{C}$
Zeit:	2 mn ± 1 mn
Druck:	2.0 bar $\pm 0,5$ bar
Materialzusätze:	keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS
Z-VerbindungPE
StufenverbindungDS/DEC
Z-Stufenverbindung**Mechanischer Verbinder:** SL01 - Sécura 01 - Sécurinox 1 - SécuriG002 - Minibelt

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" wellenkante

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.comE.mail: info@reveyron.fr