

SPEZIALANFERTIGUNG 3PURXB70I/LW

TRANSPORTBAND TPU BABY BLAU

BANDAUFBAU

3	3 lagiges Polyestergewebe
PUR	Thermoplastisches Polyurethan
XB	Farbe : baby blau (± RAL 5024)
70	Deckschicht Stärke 0,70 mm
I	Transparente Zwischenlage
L	Gewebe 125 N/mm, quersteif
W	Imprägnierte Laufseite


TECHNISCHE DATEN

Deckschicht:	Matt, glatt Härte: 85 Sh.A
Gesamtstärke:	3,50 mm ± 0,1 mm pro Lage
Gewicht pro m²:	4 350 g ± 10%
Reibwert auf Stahltisch:	0,20 ± 20%
Maximale Produktionsbreite	2 280 mm
Temperaturbereich:	
* Produkttemperatur:	-40°C bis +90°C
* Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Abtragung:	Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER *Abweichungen: +20% -10%*

ZerreiBfestigkeit:	250 N/mm
Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen):	18 N/mm
Maximal zulässige Zugkraft:	30 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: *(Angaben bei 20°C)*



Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

*Betriebsbedingungen: bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössern
von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössern*


ENDLOSVERBINDUNG

Presstemperatur oben:	160°C ± 10°C
Presstemperatur unten:	155°C ± 10°C
Zeit:	0 mn ± 1 mn
Druck:	2,0 bar ± 0,5 bar
Materialzusätze:	keine


Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:


DS
Z-Verbindung



PE
Stufenverbindung



DS/DEC
Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: Airport - Gemini - Secura-R5 - Securi-P2

Ausrüstung mit Profilen:

Unter bestimmten Bedingungen, kann das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden : Keilleisten, Querprofile, "Compart" Wellenkante

*Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind.
REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.*

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr